

Attenzione!

Le impronte del condotto uditivo esterno con il materiale per le impronte devono essere prese esclusivamente da personale con relativa qualifica. Attenersi sempre alle indicazioni per la lavorazione e alle misure di sicurezza descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso di inosservanza possono verificarsi danni irreparabili al condotto uditivo o al timpano. Se nonostante le avvertenze si verificano danni o effetti collaterali indesiderati, si prega di inviarci una dettagliata descrizione della procedura e dei danni o degli effetti collaterali verificatisi sul paziente.

Uso previsto

Silicone A per la realizzazione di auricolari

Uso previsto esteso

Silicone A per l'adattamento diretto di auricolari

Indicazione

Per l'adattamento diretto di auricolari individuali per un apparecchio acustico o come auricolare protettivo.

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno degli ingredienti. Non si prevedono effetti collaterali indesiderati del presente dispositivo medico se trattato e usato correttamente. Tuttavia, reazioni immunitarie (ad es. allergie) o disturbi locali della sensazione (ad esempio iritazione del canale uditivo) non possono essere esclusi in principio. Se si verificano effetti collaterali indesiderati, anche in caso di dubbio, si prega di comunicarci sempre descrivendo più dettagliatamente le circostanze e i sintomi concomitanti.

Seguiamo ogni suggerimento.
Gruppi di pazienti
Otoform® Protect e Otopren sono controindicato per pazienti con timpano perforato o di lesioni del canale uditivo.

Gruppo di pazienti target

Pazienti che hanno bisogno di una cura dell'orecchio.
Utenti destinatari
Otorinolaringoiatra, audioprotetista

Descriptione del prodotto

Otoform® Protect e Otopren consistono di un silicone reticolante per addizione con una consistenza stabile e tioxotropica per la produzione di retroauricolari, di otoprotettori contro gli schizzi d'acqua e otoprotettori direttamente nell'orecchio. I materiali praticamente non si restringono grazie alla loro alta tolleranza fisiologica.

Numeri di loto / data di scadenza

Il numero di loto e la data di scadenza sono indicati sia all'esterno della confezione, sia sul prodotto. Per reclami relativi al prodotto indicare sempre il numero di loto. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Lavorazione

Prima di prendere l'impronta, esaminare il canale auricolare e il timpano. Non prendere impronte in caso di anomalie, quali per es. infiammazioni o perforazione del timpano. In caso di forti accumuli di cerume e pelli nel condotto uditivo, un otorinolaringoiatra deve pulirlo e rimuovere i peli. Per proteggere il timpano, prima di prendere le impronte posizionare un tampone da impronta alla fine del condotto uditivo esterno prima del timpano.

Pulizia / disinfezione

Per un'accurata pulizia e disinfezione, raccomandiamo la nostra serie di cure OtoVita®.

Precauzioni

- Il prodotto è predisposto unicamente per l'ambito di utilizzo indicato e deve essere utilizzato soltanto da specialisti qualificati e opportunamente istruiti.
- Pre-transportare il materiale prima di inserire la cannula di miscela.
- La polimerizzazione, dunque l'indurimento di siliconi vulcanizzante per addizione, può risultare disturbata a causa da cerume, quanti di lattice, creme, plastica, detergivi ecc. Consigliamo per tanto di indossare comuni guanti in polietilene in commercio.
- Il tempo di indurimento può aumentare con le temperature basse e ridursi con le temperature alte.
- Indossare indumenti di protezione! Un materiale indurito è chimicamente indissolubile. Macchie sui vestiti non possono essere rimosse.
- Durante la lavorazione successiva del materiale indurito indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali protettivi, mascherina).
- Dopo l'utilizzo, lasciare la cannula di miscelazione sulla doppia cartuccia come dispositivo di chiusura.
- Non estrarre mai in direzione di una cannula per la miscelazione indurita.

Conservare lontano dalla portata dei bambini!

Nota relativa all'uso singolo

A causa delle proprietà fisiche, il silicone indurito per auricolari non può essere utilizzato più volte.

Smaltimento

Smaltimento del contenuto / del contenitore conformemente alle norme locali / regionali / nazionali / internazionali e alla scheda dei dati di sicurezza.

Avvertenze

Per gli avvisi di pericoli e di sicurezza, fare riferimento all'etichetta del prodotto e alla relativa scheda di sicurezza.

Gravi incidenti

Tutti gli incidenti gravi insorti in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

La Dreve Otoplastik GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un utilizzo errato del prodotto.

Lieferform / Form of delivery / Forme de livraison / Forma de entrega / Leveringsvorm / Forma di consegna / Material entree / Forma postavki

Otoferm® Protect		
2 x 100 ml		REF 17401 red, REF 17402 blue, REF 17403 beige
2 x 10 ml		REF 13915 red, REF 13916 blue, REF 13917 beige
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessoires / Accessori / Acessórios / Принадлежности		
1 x		REF 532, REF 533, REF 534
100 x		REF 565
100 x		REF 566
24 x		REF 5671, REF 5672, REF 5673, REF 5674, REF 5675
Otopren		
8 x 50 ml		REF 17501
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessoires / Accessori / Acessórios / Принадлежности		
40 x		REF 3241
100 x		REF 3242
1 x		REF 1502 REF 15021
1 x		REF 15151 REF 15151A
100 x		REF 565
100 x		REF 566
24 x		REF 5671, REF 5672, REF 5673, REF 5674, REF 5675

Technische Daten nach DIN EN ISO 4823 / Technical data according to DIN EN ISO 4823 / Données techniques selon conformément à DIN EN ISO 4823 / Datos técnicos según las normas DIN EN ISO 4823 / Technische gegevens volgens DIN EN ISO 4823 / Dati tecnici in conformità a DIN EN ISO 4823 / Dados técnicos em conformidade com a DIN EN ISO 4823 / Технические данные см DIN EN ISO 4823.

Otoferm® Protect	Otopren
Verarbeitungszeit / Processing time / Temps de traitement / Tiempo de elaboración / Verwerkingsstijd / Tempo di lavorazione / Tempo de processamento / Время переработки	90 sec ± 15 sec
Abbindezeit bei 37°C / Setting time at 98.6°F / Temps de prise à 37°C / Tiempo de endurecimiento a 37°C / Verhardingstijd bij 37°C / Temp de induramiento 37°C / Tempo di cura a 37°C / Время сквашивания при 37°C	4 min ± 30 sec
Endhärte / Final hardness / Dureté finale / Dureza final / Eindhardheid / Dureza finale / Dureza final / Окончательная твёрдость	40 ± 3 Shore A
Verformung unter Druck / Strain in compression / Déformation sous pression / Deformación bajo presión / Verforming onder druk / Deformatio sotto pressione / Deformação sob pressão / Изменение формы под давлением	5,5 % ± 0,5 %
Rückstellung nach Verformung / Elastic recovery / Recouvrance après déformation / Recuperación tras deformación / Terugvervorming na vervorming / Ripristino dopo deformazione / Reiniziliazione após deformação / Возвращение в прежнюю форму	> 99,8 %
Lineare Maßänderung / Linear dimensional change / Variation dimensionnelle linéaire / Cambio dimensional lineal / Lineaire maatverandering / Modifica dimensionale lineare / Модификация линейного измерения размера	< 0,2 %
Konsistenz / Consistency / Consistance / Consistencia / Consistente / Consistenza / Консистенция	knetbar - Type 0 putty - type 0 malléable - type 0 kneedbaar - type 0 impastabile - type 0 calafatão - tipo 0 пластичная - тип 0
mittelfließend - Type 2 medium-bodied - type 2 viscosité moyenne - type 2 viscosidad media - tipo 2 матиг влюблар - type 2 media viscosità - tipo 2 viscosidade média - tipo 2 среднетекучая - тип 2	mittelfließend - Type 2 medium-bodied - type 2 viscosité moyenne - type 2 viscosidad media - tipo 2 матиг влюблар - type 2 media viscosità - tipo 2 viscosidade média - tipo 2 среднетекучая - тип 2

Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Raumtemperatur von $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %. The processing time refers to a room temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) and a relative air humidity of 50 %. Le temps de traitement se réfère à une température ambiante de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) et à une humidité relative de 50 %. El tiempo de elaboración se refiere a una temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) y una humedad atmosférica relativa del 50 %. De verwerkingsstijd heeft betrekking op een kamertemperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. I tempi di lavorazione si riferiscono a una temperatura ambiente di $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e ad un'umidità relativa dell'aria del 50 %. O tempo de processamento refere-se a uma temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e a uma umidità relativa de 50 %.

Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Raumtemperatur von $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

The processing time refers to a room temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) and a relative air humidity of 50 %.

Le temps de traitement se réfère à une température ambiante de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) et à une humidité relative de 50 %.

El tiempo de elaboración se refiere a una temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) y una humedad atmosférica relativa del 50 %.

De verwerkingsstijd heeft betrekking op een kamertemperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

I tempi di lavorazione si riferiscono a una temperatura ambiente di $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e ad un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

O tempo de processamento refere-se a uma temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e a uma umidità relativa di 50 %.

Die Verarbeitungszeit ist für eine Raumtemperatur von $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

The processing time refers to a room temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) and a relative air humidity of 50 %.

Le temps de traitement se réfère à une température ambiante de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) et à une humidité relative de 50 %.

El tiempo de elaboración se refiere a una temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) y una humedad atmosférica relativa del 50 %.

De verwerkingsstijd heeft betrekking op een kamertemperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

I tempi di lavorazione si riferiscono a una temperatura ambiente di $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e ad un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

O tempo de processamento refere-se a uma temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e a uma umidità relativa di 50 %.

Die Verarbeitungszeit ist für eine Raumtemperatur von $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

The processing time refers to a room temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) and a relative air humidity of 50 %.

Le temps de traitement se réfère à une température ambiante de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) et à une humidité relative de 50 %.

El tiempo de elaboración se refiere a una temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) y una humedad atmosférica relativa del 50 %.

De verwerkingsstijd heeft betrekking op een kamertemperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

I tempi di lavorazione si riferiscono a una temperatura ambiente di $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e ad un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

O tempo de processamento refere-se a uma temperatura ambiente de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($73,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$) e a uma umidità relativa di 50 %.

Die Verarbeitungszeit ist für eine Raumtemperatur von <

