

# Otoform<sup>®</sup> A softX



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetzendes Ohrabformsilikon

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

| Pos | Chemische Bezeichnung             |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | Vinylhaltige Polydimethylsiloxane |
| 2   | Kieselsäure                       |
| 3   | Füllstoffe                        |
| 4   | Pigmente                          |
| 5   | Platin-Katalysator                |

Farbe: pink

Verarbeitungszeit: 100 sek ± 15 sek bei 23 °C

Entformbarkeit: 3 min ± 15 sek bei 37 °C

Endhärte: 25 ± 2 Shore A

Konsistenz: mittelfließend - Typ 2 (nach DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,5 % (nach DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,2 % (nach DIN EN ISO 4823)

Dreve Otoplastik GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 82909  
otoplastik@dreve.de  
www.dreve.com